

**ADLER Protector-Plus****96345**

<b>PRODUKTA APRAKSTS</b>			
<b>Vispārējā informācija</b>	Bezkrāsaina nano tehnoloģiju impregnējoša lazūra kokam lietošanai rūpnieciskai ražošanai un amatniecībai. Paredzēta āra virsmām ar ļoti labām ūdeni atgrūdošām īpašībām. Piemīt labas iesūkšanās spējas un satur īpašus augstvērtīgus ultravioleto starojumu filtrus.		
<b>Sevišķas īpašības</b>	Pārklājums aizsargā pret zilējumu un pelējumu sēnīšu izraisītu trūdēšanu.		
<b>Pielietojuma jomas</b>	Produkts paredzēts skujkoku virsmām, kuras nav ar noturīgu formu, lietošanai ārpus telpām. Ievērojami palēnina koksnes pelēcīguma rašanos, bet nenovērš to.		
<b>APSTRĀDE</b>			
<b>Uzklāšanas tehnika</b>	Iemērcot, ar otu, ar smalku pulverizatoru (var izmantot dārza smidzinātāju, lietojot aizsargaprīkojumu)		
<b>Jauna pārklājuma uzklāšana</b>	2 kārtas ADLER Protektor-Plus 96345. Papildus aizsardzībai pret sēnīšu un kukaiņu bojājumiem nepieciešamības gadījumā uz neapstrādātas koksnes var lietot Pullex Impregnier-Grunt 50208 ff (skatīt instrukciju).		
<b>Kopjoša pārklājuma uzklāšana</b>	Samazinoties ūdens atgrūdošajām īpašībām, atsvaidzināt ar 1 kārtu ADLER Protector-Plus 96345.		
<b>Renovācija un atjaunošana</b>	Laika apstākļu skartās virsmas noslīpēt līdz neapstrādātai koksnei un apstrādāt 2 reizes ar ADLER Protector-Plus 96345.		
<b>Sagatavošana lietošanai</b>	Produkts ir gatavs lietošanai.		
<b>Žūšanas laiks</b> (pie 20°C)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Var atkārtot klājumu</td> <td>Aptuveni pēc 12 stundām</td> </tr> </table> <p>Zemas temperatūras un /vai augsts gaisa mitrums var ievērojami palielināt žūšanas laiku.</p>	Var atkārtot klājumu	Aptuveni pēc 12 stundām
Var atkārtot klājumu	Aptuveni pēc 12 stundām		
<b>Instrumentu un iekārtu tīrīšana</b>	Tīrīt izmantojot ADLER Adlerol aromatenfrei (brīvs no aromātiskajiem hidrokarboniem) 80301.		
<b>Patēriņš</b>	8 – 10 m <sup>2</sup> / l		

<b>Derīguma termiņš</b>	Ne mazāk kā 3 gadi oriģinālā iepakojumā.
<b>Iepakojuma izmēri</b>	5 l; 25 l
<b>Krāsu toni</b>	Bezkrāsains
<b>Informācija attiecībā uz drošību</b>	Kad lietojiet auduma gabalus, kas ir bijuši iegremdēti oksidatīvā žūstošā produktā, pastāv pašaiizdegšanās risks! Ļaujiet auduma gabaliem, kas bijuši iemērkti ADLER Protector-Plus 96345 izžūt izklātā stāvoklī. Uzglabāt nepieciešams noslēgtā metāla konteinerā vai ūdenī.