

ADLER Holzentgrauer

96348

Efektīvs skābeņskābes bāzes koksnes tīrīšanas un pelēkā nosēduma un laika apstākļu ietekmē novecojošas koka virsmas atjaunotājs industriālai lietošanai un mājamatniekiem.

PRODUKTA APRAKSTS

Vispārējs apraksts


ADLER Holzentgrauer efektīvs līdzeklis koksnes attīrīšanai, pelēkā novecošanas toņa likvidēšanai, ko izraisījis UV starojums, un koksnes balināšanai. Saudzīgi attīra no piesārņojuma netīrumiem, šķīstošiem koksnes komponentiem, kā arī likvidē traipus, kas rodas metāliem esot kontaktā ar koksni. Lieliski atjauno koksnes sākotnējo krāsu.

Sevišķas īpašības atbilstoši īpašiem pārbaužu standartiem



- Atjauno koksnes sākotnējo krāsu toni;
- Bioloģiski sadalās;
- **Efektīvs balinātājs;**
- **Viegli tiksotrops (mehāniskas iedarbības rezultātā samazinās tā viskozitāte;**
- **Neizmaina koksnes struktūru un tās dabiskās īpašības;**
- **Franču priekšraksts DEVL1104875A attiecībā uz pārklājumu produktu marķēšanu saistībā ar to gaistošo piesārņotāju emisiju: A+ (t.i. visnekaitīgākais produkts ar zemu kaitīgo vielu izdalīšanos apkārtējā vidē).**

Pielietojums




Laika apstākļu ietekmē kļuvusi pelēka koksne, piemēram:

- Dārza mēbeles,
- Terases,
- Koka apšuvums,
- Balkoni,
- Fasādes.

Produkts piemērots tropisko koku sugu (ar augstu šķīstošo komponentu saturu) pirmapstrādei.

Apstrāde



- Lūdzu pirms lietošanas sakratīt.
- Nelietot temperatūrā zem +5°C un/vai relatīvā gaisa mitrumā >80%
- Nestrādāt ar produktu tiešos saules staros!

Pārklājuma sistēma



Darba metode	Ar otu
Patēriņš (l / m ²) ¹⁾	Pelēkā toņa likvidēšanai apm.5 Attīrīšanai apm. 5-20
Atšķaidīšana	Ar ūdeni
Atšķaidījuma pakāpe (%)	Pelēkā toņa likvidēšanai: nepiemēro

	Attīrīšanai: atkarībā no netīrības pakāpes līdz 15% (maksimums 1:5)
1)	Patēriņš neskaitot atšķaidījumu.

Substrāta forma un veids, koksnes mitrums ietekmē produkta patēriņu. Lai iegūtu precīzāku produkta patēriņu konkrētam objektam, rekomendējam izgatavot paraugu uz paredzētās koka virsmas.

Instrumentu un iekārtu tīrīšana



Tīrīt ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas.

Substrāta sagatavošana

Substrāta sagatavošana Atdalīt bojāto pārklājumu; augus un jūtīgās pieguļošās virsmas, kuras nav paredzēts apstrādāt- nosegt vai nekavējoties skalot ar ūdeni pēc apstrādes.
Stipri uzsūcošas virsmas pirms apstrādes samitrināt.

Pārklājumu secība

Virsmas apstrāde Bagātīgi uzklāt ar otu vai birsti ADLER Holzentgrauer un atstāt uz 10-20 minūtēm. Šajā laikā virsmu uzturēt mitru (piemēram ar pulverizatoru).
Pēc tam noskalot virsmu ar lielu ūdens daudzumu, papildus lietojot mehānisku apstrādi (piemēram ar neilona vai dabisku suku; nelietot metāla suku!). Mehāniska apstrāde nepieciešama arī dziļi porās iesēdušos netīrumu atdalīšanai.
Apstrādājot ļoti toni izmainījušas virsmas, nepieciešamības gadījumā procesu atkārtot.

Nobeiguma pārklājums Pēc nožūšanas (ne agrāk, kā pēc 3 dienām) un sasniedzot koksnes mitrumu <15%, virsmu var apstrādāt ar izvēlēto laku/kāsu/eļļas sistēmu. Nepieciešamības gadījumā pirms tam var veikt vieglu slīpēšanu ap smalku smilšpapīru.

Norādījumi pasūtīt

Iepakojuma izmēri 1 l; 2,5 l
Krāsu toni Viegli zilgans tonis 96348

Pārējās piezīmes

Uzglabāšanas stabilitāte Vismaz 3 gadi oriģināli pildītos iepakojumos.
Uzglabāt vietā, pasargātā no mitruma, tiešiem saules stariem, sasalšanas un augstām (virs +30°C) temperatūrām.
Nepārliet metāla traukos.



Informācija attiecībā uz drošību



Lūdzu skatīt drošības datu lapu. Aktuālā versija pieejama internetā www.adler-lacke.com pēc pieprasījuma.
Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm.