


**Pullex High-Tech****50460 ff**

<b>Produkta apraksts</b>	<p>Šķīdinātāja bāzes impregnants kokam ārpus telpām. Paredzēts lietošanai profesionāļiem un mājas apstākļos.</p> <p>Satur šķīdinātājus, bet ne aromātiskos hidrokarbonus.</p> <p>Pateicoties augstam alkīda sveķu sausnes saturam tiek garantēta augsta noturība un zema viskozitāte. Ļoti labi iekļūst koksnei.</p> <p>Piemīt augsts ultra-violeto staru filtrs, kas garantē pārklājuma ilgmūžību.</p>
<b>Sevišķas īpašības</b>	Pārklājums aizsargā pret zilējumu un pelējumu sēnīšu izraisītu trūdēšanu.
<b>Pielietojuma jomas</b>	<p>Produkts paredzēts koka elementiem, kuri nav ar noturīgu formu, lietošanai ārpus telpām, kā piemēram koka mājas, jumtiņi, paneļi, žogi u.tml.</p> <p>Dziļi poraini lapu koki, kā piemēram ozols, jārenovē agrāk.</p> <p>Eksotiskām koku sugām ir garāks žūšanas laiks.</p>
<b>Uzklāšanas tehnika</b>	Ar otu; <b>nesmidzināt!</b>
<b>Jaunas virsmas apdare</b>	<p>2 x Pullex High-Tech 50460 ff, neatšķaidīts.</p> <p>Žūšanas laiks starp kārtām aptuveni 12 stundas.</p>
<b>Impregnējošs pārklājums</b>	Virsmai, kura iepriekš nav apstrādāta, notīrīt putekļus un netīrumus, tad noklāt ar Pullex High-Tech 1 x ar vienu no gaišajiem toņiem.
<b>Dekoratīvā pārklājuma kosmētiskā atjaunošana</b>	<p>Kokam notīrīt putekļus, netīrumus un krāsas paliekas un koka šķiedras ar misiņa stieplu suku.</p> <p>1 x Pullex Impragnier-Grund 50208, lai papildus aizsargātu pret zilējumu un pelējumu.</p> <p>Žūšanas laiks aptuveni 12 stundas.</p> <p>2 x Pullex High-Tech 50460 ff</p> <p>Žūšanas laiks starp kārtām aptuveni 12 stundas.</p> <p>Klāt maksimāli iespējami plānā kārtā, lai nerodas plēve.</p>
<b>Šķīdinātājs</b>	Produkts ir gatavs lietošanai.
<b>Darba un objekta temperatūras</b>	Ne zemāka par +5°C
<b>Žūšanas laiks</b> (pie 20°C)	Var atkārtot klājumu aptuveni pēc 12 stundām

<b>Instrumentu tīrīšana</b>	Tīrīt izmantojot ADLER Adlerol aromatenfrei (brīvs no aromātiskajiem hidrokarboniem) 80301 nekavējoties pēc darba pabeigšanas.														
<b>Patēriņš (vienai kārtai)</b>	12 – 15 m <sup>2</sup> / l (atkarībā no substrāta uzsūkšanas spējām)														
<b>Iepakojuma izmēri</b>	Standarta toņi: 750 ml; 2.5 l; 5 l W30: 750 ml; 2.5 l; 10 l														
<b>Stabilitāte uzglabājot</b>	Ne mazāk kā 5 gadi oriģinālā iepakojumā. Rekomendējam pārliecināties par atvērtā iepakojuma mazākās kannās, lai izvairītos no sažēlēšanas/ plēves veidošanās.														
<b>Krāsu toņi</b>	<table data-bbox="566 645 909 1019"> <tr> <td>Vītols (weide)</td> <td>50461</td> </tr> <tr> <td>Ozols (oak)</td> <td>50462</td> </tr> <tr> <td>Lapegle (lärche)</td> <td>50463</td> </tr> <tr> <td>Priede (pine)</td> <td>50464</td> </tr> <tr> <td>Rieksts (nut)</td> <td>50465</td> </tr> <tr> <td>Rožkoks (palisander)</td> <td>50466</td> </tr> <tr> <td>Kastanis (kastanie)</td> <td>50469</td> </tr> </table> <p>Pullex High-Tech W30 50460 lieto ADLER toņu jaukšanas sistēmā saskaņā ar krāsu karti „edition21 Living Wood”.</p> <p>Gala tonis veidojas no izvēlētajā toņa nokrāsas, cik reizes virsma apstrādāta un no koksnes pamata nokrāsas. Ļoti ieteicams krāsu paraugu izveidot uz oriģinālās virsmas koksnes parauga.</p>	Vītols (weide)	50461	Ozols (oak)	50462	Lapegle (lärche)	50463	Priede (pine)	50464	Rieksts (nut)	50465	Rožkoks (palisander)	50466	Kastanis (kastanie)	50469
Vītols (weide)	50461														
Ozols (oak)	50462														
Lapegle (lärche)	50463														
Priede (pine)	50464														
Rieksts (nut)	50465														
Rožkoks (palisander)	50466														
Kastanis (kastanie)	50469														
<b>Informācija attiecībā uz drošību</b>	<p>Sekojiēt vadlīnijām darbam ar koksnes aizsardzības līdzekļiem.</p> <p>Kad lietojiet auduma gabalus, kas ir bijuši iegremdēti oksidatīvā žūstošā produktā, pastāv pašai aizdegšanās risks! Ļaujiet auduma gabaliem, kas bijuši iemērkti Pullex High-Tech izžūt izklātā stāvoklī. Uzglabāt nepieciešams noslēgtā metāla konteinerā vai ūdenī.</p>														