

Pullex Silverwood

50500 ff



Produkta apraksts	<p>Šķīdinātāja bāzes impregnants kokam ārpus telpām, ar veca koka vizuālo efektu. Paredzēts lietošanai profesionāļiem un mājas apstākļos.</p> <p>Satur šķīdinātājus, bet ne aromātiskos hidrokarbonus. Laika apstākļu ietekmē īpaša pigmentācija rada sudrabaina apsūbējuma efektu. Piemīt dabiskas, atvērtu poru īpašības, un tas nelobās laika apstākļu ietekmē.</p> <p>Pārklājums aizsargā pret zilējumu un pelējumu sēnīšu izraisītu trūdēšanu un pret kukaiņiem.</p>
Sevišķas īpašības	<p>Izmantotās substances nodrošina aizsardzību saskaņā ar Austrijas standartu ONORM B 3802-2 un/vai DIN 68800-3 pret zilējumu (testēšana saskaņā ar EN 152-1, lignīnu noārdošajām sēnītēm (testēšana saskaņā ar EN 113) un darbojas kā kukaiņu atbaidītājs (testēšana saskaņā ar EN 46).</p> <p>Patēriņš standarta testa laikā 200g/m² (atbilstības sertifikāts Nr.6/93).</p> <p>Aktīvās vielas: (B, P, Iv) 0,7% Dihlofluānīds 0,6% Tebukonazols 0,05% Permetrīns</p>
Pielietojuma jomas	<p>Produkts paredzēts koka elementiem, kuri nav ar noturīgu formu, lietošanai ārpus telpām, kā piemēram koka mājas, jumtiņi, paneļi, žogi u.tml. Raupji zāģēti, birstēti ar suku un sakapāti skuju koki ir īpaši piemēroti īpatnējam neaptēstam efektam.</p>
Uzklāšanas tehnika	Ar otu; nesmidzināt!
Virsmas sagatavošana	<p>Jaunam kokam jābūt tīram un sausam. Koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 15%. Vecam kokam notīrīt krāsas paliekas un koka šķiedras ar misiņa stieplu suku.</p>
Pirmā pārklājuma uzklāšana	<p>1 x Pullex Silverwood 50500 ff Žūšanas laiks aptuveni 12 stundas.</p>
Nobeiguma pārklājuma uzklāšana	<p>1 x Pullex Silverwood 50500 ff</p>
Šķīdinātājs	Produkts ir gatavs lietošanai.

Darba un objekta temperatūras	Ne zemāka par +5°C															
Žūšanas laiks (pie 20°C)	Var atkārtot klājumu aptuveni pēc 12 stundām															
Instrumentu tīrīšana	Tīrīt izmantojot ADLER Adlerol aromatenfrei (brīvs no aromātiskajiem hidrokarboniem) 80301 nekavējoties pēc darba pabeigšanas.															
Patēriņš (vienai kārtai)	4 – 8 m ² / l (atkarībā no substrāta uzsūkšanas spējām)															
Iepakojuma izmēri	750 ml; 5 l; 20 l															
Stabilitāte uzglabājot	Ne mazāk kā 5 gadi oriģinālā iepakojumā. Rekomendējam pārliet no atvērta iepakojuma mazākās kannās, lai izvairītos no sažēlēšanas/ plēves veidošanās.															
Krāsu toņi	<table data-bbox="566 757 1340 940"> <tr> <td>Altgrau</td> <td>antīks pelēks</td> <td>50500</td> </tr> <tr> <td>Silber</td> <td>sudraba</td> <td>50504</td> </tr> <tr> <td>Graualuminium</td> <td>alumīnija pelēks</td> <td>50506</td> </tr> <tr> <td>Fichte hell geflammt</td> <td>viegli apdedzināta egle</td> <td>50507</td> </tr> <tr> <td>Farbloss zum Aufhellen</td> <td>bezkrāsains līdz viegli tonētam</td> <td>50501</td> </tr> </table> <p>Gala tonis veidojas izvēlētajā toņa nokrāsas, cik reizes virsma apstrādāta un no koksnes pamata nokrāsas. Ļoti ieteicams krāsu paraugu izveidot uz oriģinālās virsmas koksnes parauga.</p>	Altgrau	antīks pelēks	50500	Silber	sudraba	50504	Graualuminium	alumīnija pelēks	50506	Fichte hell geflammt	viegli apdedzināta egle	50507	Farbloss zum Aufhellen	bezkrāsains līdz viegli tonētam	50501
Altgrau	antīks pelēks	50500														
Silber	sudraba	50504														
Graualuminium	alumīnija pelēks	50506														
Fichte hell geflammt	viegli apdedzināta egle	50507														
Farbloss zum Aufhellen	bezkrāsains līdz viegli tonētam	50501														
Informācija attiecībā uz drošību	<p>Sekojiēt vadlīnijām darbam ar koksnes aizsardzības līdzekļiem.</p> <p>Kad lietojiet auduma gabalus, kas ir bijuši iegremdēti oksidatīvā žūstošā produktā, pastāv pašaizdegšanās risks! Ļaujiet auduma gabaliem, kas bijuši iemērkti Pullex Silverwood 50500 ff izžūt izklātā stāvoklī. Uzglabāt nepieciešams noslēgtā metāla konteinerā vai ūdenī.</p> <p>Koksnes aizsardzības līdzekļi satur biocīdas vielas, lai pasargātu no sēnīšu un/vai kukaiņu ietekmes. Tādēļ tie jālieto tikai gadījumos, kad koksnes aizsardzība ir nepieciešama. Nelietot lielām virsmām iekštelpās, nekādā gadījumā neizmanto dzīvojamās telpās vai guļamistabās. Koksnes aizsardzības līdzekļus nedrīkst izmantot pārtikas un dzīvnieku barības ieguves, pārstrādes, uzglabāšanas vai tirdzniecības telpās.</p> <p>Neizmanto bišu stropu apstrādei, saunām un kokam, kuram ir ilgstoša saskare ar grunti un/vai ūdeni.</p>															