

## Pullex Color

## 50530 ff



20 % 80367

<b>Produkta apraksts</b>	Pusmatēta sedzoša koka apdare lietošanai ārējām virsmām. Eļļas bāzes pārklājums, kas ilgtermiņā ļoti labi pasargā no apkārtējās vides iedarbības. Tas ļauj porām elpot un regulē mitrumu.
<b>Lietošana</b>	Visām dimensionāli stabilām un nestabilām koka konstrukcijām, īpaši piemērots laika apstākļu ietekmētu koka virsmu renovācijai, kuras bijušas apstrādātas ar eļļas bāzes pārklājumiem.
<b>Uzklāšanas tehnika</b>	Ar otu, rullīti vai smidzinot.  <b>Smidzināšana ir atļauta tikai smidzināšanas kamerās saskaņā ar VOC direktīvu.</b>
<b>Virsmas sagatavošana</b>	<b>Jauns koks:</b> Uzklāt 1 kārtu Pullex Impragnier-Grund (bezkrāsains) 50209. <b>Renovācija:</b> Notīrīt veco pārklājumu ar vieglu smilšu strūklu, smilšpapīru vai nodedzināt, izmantojot celtniecības fēnu. Tad uzklāt 1 kārtu Pullex Renovier-Grund 50236 ff uz tīra koka. <b>Piezīme:</b> Vecie pārklājumi- krāsas, kas ir uz eļļas bāzes, jānotīra, cik vien iespējams tīru, tas ir – ar liesmas palīdzību, atdalot paliekas ar sārnu vai kodinātāju vai smilšu strūklu. Lūdzu samaisīt produktu pirms lietošanas.
<b>Grunts un krāsa</b>	2 kārtas Pullex Color 50530 ff
<b>Atšķaidīšana</b>	Neatšķaidīt lietojot otu vai rullīti. Izsmidzinot atšķaidīt ar 20% ADLER KH-Spritzverdunnung 80367.
<b>Pielietošana un objekta temperatūra</b>	Minimums +5°C Uzmanību: Auksti un mitri laika apstākļi var ievērojami palielināt žūšanas laiku.
<b>Žūšanas laiks</b> (20°C temperatūrā)	Sauss, lai varētu uznest nākošo kārtu aptuveni pēc 12 stundām.
<b>Instrumentu un iekārtu tīrīšana</b>	Tīrīt izmantojot ADLER Adlerol aromatenfrei (brīvs no aromātiskajiem hidrokarboniem) 80301.
<b>Patēriņš</b> (vienam pārklājumam)	Aptuveni 10 m <sup>2</sup> / l

<b>Iepakojuma izmēri</b>	750 ml, 2,5 l, 10 l
<b>Uzglabāšanas stabilitāte</b>	Vismaz 3 gadi oriģināli pildītos iepakojumos. Rekomendējam pārliet produktu no iesākta iepakojuma uz mazāku, lai izvairītos no saželēšanas/ plēves veidošanās.
<b>Krāsu toni</b>	W10 Balts 50530 Dzeltens 50532 Sarkans 50533 Zaļš 50534 Brūns 50535 RAL6005 50536 Bāze W20 tikai tonēšanai 50531 Bāze W30 tikai tonēšanai 50537
<b>Informācija attiecībā uz drošību</b>	Lūdzu skatīt drošības datu lapu.