



**ADLER Allwetterlack****50020 ff**

<b>PRODUKTA APRAKSTS</b>	
<b>Vispārējā informācija</b>	Bezkrāsaina sintētisko sveķu laka lietošanai kokam iekštelpām un āra apstākļiem. Jūras kvalitāte.
<b>Sevišķas īpašības Testēšanas standarts</b>	Vāja smarža, ātri žūstoša, ļoti laba izturība pret krēmiem un netīrumiem. <b>Lūdzu ievērot: ir dzeltenīgs tonis.</b>
<b>Pielietojuma jomas</b>	Lietošanai kokam iekštelpām un āra apstākļiem. Dārza mēbelēm, alus galdiem un durvīm. Arī sintētisko sveķu laku un ūdens bāzes krāsu pārļakošanai, lai pasargātu no krāsas nodilšanas.
<b>APSTRĀDE</b>	
<b>Uzklāšanas tehnika</b>	Ar otu, rullīti, smidzinot. <b>Smidzināt atļauts tikai smidzināšanas kamerā saskaņā ar VOC direktīvu.</b>
<b>Materiāla sagatavošana</b>	Koku: virsmu noslīpēt ar Nr. 120 smilšpapīru. Vispirms koka virsmas detaļas, kas paredzētas āra apstākļiem, impregnē ar Pullex Impragnier-Grund 50208 ff. Pirms lakošanas pilnīgi sausu krāsu noslīpēt ar Nr.220 smilšpapīru.
<b>Gala kārtā</b>	Uzklāt 2 kārtas ADLER Allwetterlack 50020 ff.
<b>Atšķaidīšana</b>	ADLER Allwetterlack 50020 ff var uzklāt ar otu bez atšķaidīšanas. Pievienot līdz 5% ADLER Adlerol 80301 klāšanai ar rullīti un atšķaidīt ar 20% ADLER KH-Spritzdunnung 80367 smidzināšanai.
<b>Objekta un darba temperatūra</b>	Virš +5°C
<b>Žūšanas laiks</b> (pie 20°C istabas temperatūras)	Putekļu sauss pēc aptuveni 2 h Nelīp pēc 4 stundām Var atkārtoti uznest klājumu pēc aptuveni 12 h. Žūšanas laiks atkarīgs no koka sugas, pārklājuma plānuma, temperatūras, gaisa maiņas un relatīvā gaisa mitruma.
<b>Instrumentu un iekārtu tīrīšana</b>	Tīrīt izmantojot ADLER Adlerol aromatenfrei (brīvs no aromātiskajiem hidrokarboniem) 80301.
<b>Patēriņš</b> (vienai kārtai)	Aptuveni 10m <sup>2</sup> / l uz kārtu.

<b>Iepakojuma izmēri</b>	375 ml, 750 ml, 5 l, 25 l
<b>Krāsu toņi / spīduma pakāpe</b>	Bezkrāsains spīdīgs 50020 Bezkrāsains matēts 50023
<b>Īpašas instrukcijas</b>	Bezkrāsainiem pārklājumiem uz āra virsmām nepieciešama daudz biežāka atjaunošana un apkope. Ikviens bojājums jāapstrādā cik ātri vien iespējams, lai izvairītos no krāsas izmaiņām.
<b>Informācija attiecībā uz drošību</b> 	<p>Lūdzu ņemiet vērā un sekojiet koksnes aizsardzības līdzekļu lietošanas instrukcijām un drošības datu lapām. Pēdējo versiju var ielādēt no interneta vietnes <a href="http://www.adler-lacke.com">www.adler-lacke.com</a>.</p> <p>Kad lietojiet auduma gabalus, kas ir bijuši iegremdēti oksidatīvā žūstošā produktā, pastāv pašaiizdegšanās risks! Ļaujiet auduma gabaliem, kas bijuši iemērkti produktā, izžūt izklātā stāvoklī. Uzglabāt nepieciešams noslēgtā metāla konteinerā vai ūdenī.</p> <p>Produktu nedrīkst lietot smidzināšanas kamerā, kas satur nitrocelulozes atliekas, jo pastāv pašaiizdegšanās risks.</p>